



Tehnički list F431

03/2007

F431 Knauf Estrichgrund

Materijal, područje primjene, obrada

Materijal

Sastav materijala

Modificirana, razvodnjena disperzija iz umjetnih materijala.

Potrebna količina materijala (nerazrijeđeno)

Na sirovim podlogama

(ovisno o sposobnosti upijanja) cca. 200 g/m²

Na tekućem estrihu: cca. 150 g/m²

Na suhom estrihu: cca. 100 g/m²

Skladištenje

U originalno zatvorenim posudama, zaštićeno od mraza - 6 mjeseci.

Podaci za narudžbu

Plastična posuda.

5 kg br. proizvoda: 5700

10 kg br. proizvoda: 5355

Područje primjene

Knauf Estrichgrund služi za regulaciju sposobnosti upijanja i prijanjanja, kao i za zaštitu od vlage kod uobičajenih mineralnih unutarnjih i vanjskih podloga, npr. kod sirovih podloga za poboljšani prijam vezivnog estriha, kao premaz prije nanošenja mase za izravnavanje, ili postavljanja završnih slojeva.

Knauf Estrichgrund se razrjeđivanjem prilagođava pojedinim zahtjevima primjene.

Obrada

Podloga

Podloga mora biti suha (i na vanjskim površinama), čvrsta i čista (bez prašine, voska, ulja, boje, i dr.).

Izvedba

Odgovarajuće razrijeđen Knauf Estrichgrund (vidi tablicu) treba ravnomjerno, valjkom ili ličilačkom četkom, nanijeti po cijeloj površini (izbjeci stvaranje lokvi). Prije daljnjih radova pustiti da se potpuno osuši (u pravilu 24 sata). Vrijeme sušenja ovisi o uvjetima na gradilištu, stanju podloge i o ostalim vremenskim uvjetima. Brza izmjena zraka, suhi i topao zrak podržava sušenje. Nedostatna ventiliranost i vlažan zrak usporava sušenje. Temperatura podloge i vanjska temperatura prilikom rada ne smiju biti niže od + 5°C. Sav alat i pribor nakon uporabe treba odmah očistiti vodom.

Estrichgrund prije daljnje obrade mora biti suh. Najbolje je premaz nanijeti jedan dan prije daljnje obrade; sušenje ovisi o klimatskim utjecajima, stanju na gradilištu, podlozi i sl.

☎ 00 385 1 3035 400

✉ knauf@knauf.hr

🌐 www.knauf.hr

Konstruktivska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa.

Knauf d.o.o., Ulica grada Vukovara 21, 10000 Zagreb, Tel.: + 385 1 3035 400, Fax: + 385 1 3035 415

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Važeće je aktualne izdanje. Naše jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvoću naših proizvoda. Konstruktivska, statička i građevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana isključiva primjena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada iskustveni su podaci, te ih se u slučaju većih odstupanja u praksi ne može bez daljnjega primijeniti. Sva prava pridržana. Za sve izmjene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u cjelini, ili djelomično) potrebna je izričita suglasnost tvrtke Knauf d.o.o.