



Tehnički list K468

07/2006

## K468 Knauf Finish-Pastös masa za zaglađivanje

Materijal, područje primjene, svojstva, obrada

## Materijal

### Materijal

Knauf Finish-Pastös izrađen je iz disperzijskog veziva i uravnotežene kombinacije sitnozrnatih mineralnih punila i posebnih dodataka.

### Skladištenje

Zaštiti od mraza, visokih temperatura i direktne izloženosti suncu. Skladišti se pri sobnoj temperaturi cca. 6 mjeseci.

### Podaci za narudžbu

20 kg kanta

br. proizvoda: 5702

## Područje primjene

- Smjesa za završno zaglađivanje (Finish) površina iz gipsanih ploča, koje su u području spojeva ploča prethodno obrađene s Uniflott ili Fugenfüller Leicht.
- Smjesom Knauf Finish-Pastös može se postići visoka završna kvaliteta obrade površine Q3.

## Svojstva

- pripremljeno za obradu
- lagano se brusi
- dobro prijanja
- kremasta kakvoća
- dobro puni
- brzo se suši
- bez miješanja i namakanja

## Obrada

### Podloga

Prethodno popunjeno područje spoja ploča mora biti suho i površinski prilagođeno ravnini ploča.

### Priprema

Smjesu prije uporabe treba promiješati i po potrebi razrijediti s malom količinom vode. Koristiti čiste posude i alat.

### Obrada

Potreban alat: lopatica s uvrtačem/gleter ili uređaj za strojnu obradu spojeva. Spojeve gipsanih ploča treba ispuniti, položiti bandažnu traku i utisnuti je s lopaticom u spoj ploča. Prije nanošenja slijedećih slojeva gletmaterijala prethodni sloj mora biti potpuno tvrd i osušen. Upuštene glave vijaka također treba pregledati. Male neravnine treba ručno prebrusiti s Knauf brusnom rešetkom. Površinu treba otprašiti.

### Temperatura obrade / klima

Sa zaglađivanjem odn. obradom spojeva gipsanih ploča treba započeti nakon što je isključena mogućnost promjene dimenzija ploča uslijed npr. promjena temperature i vlage u prostoru. Kod nanošenja asfaltnog estriha gipsane ploče se obrađuju tek nakon polaganja estriha. Pri radu s Knauf Finish-Pastös temperatura podloge i okoline ne smije biti niža od +10°C.

### Utrošak

Prema debljini sloja cca. 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Napomena

Finish-Pastös ne smije se miješati s drugim materijalom.

Alat i pribor nakon uporabe treba oprati s vodom.

### Otvoreno vrijeme

Materijal se stvrdnjava sušenjem.

### Završna obrada površine / lijepljenje tapeta

Dopuštena je uporaba ljepila iz metilne celuloze. Nakon lijepljenja tapeta iz papira ili iz staklenih vlakana potrebno je prostor dostatno ventilirati kako bi se ubrzalo sušenje.